

Casablanca le, 16.06.2020

**Consortium MOSAIC
INTERLINGE/CABILUX
Demandeur : ATRETIS**

RAPPORT D'ESSAI NUMERO : 158/008/947

REDITION RAPPORT

Messieurs,

Faisant suite à votre demande de test, nous vous communiquons dans le compte rendu ci joint les résultats obtenus et vous remercions de nous avoir consultés.

Sincères salutations.

Données Client	Votre Description des échantillons reçus	Masque de protection
	Bon de commande N°	BCI du 09.06.2020
	Date de réception des échantillons	09.06.2020
Données Laboratoire	Notre Référence des échantillons reçus	947/ 01 → Masque de protection bleu ciel
	Essais demandés	Exigences de performance après 50 lavages <ul style="list-style-type: none"> • Vérification de Pénétration • Vérification de la résistance Respiratoire : Perméabilité à l'air
	Résultats des essais	Nombre de page : 2.
	Commentaires	Néant.

NB : Les résultats sont valables uniquement pour l'échantillon comme il a été reçu à l'ESITH. Les résultats ne peuvent être extrapolés aux propriétés éventuelles d'un lot et se reporte à l'échantillon reçu.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La déclaration de la conformité ne tient pas compte de l'incertitude

Laboratoire d'Expertise et de Contrôle
 LEC / ESITH
 Rue: Hay Mohammadi Km 8 BP 7731 Oulfa - 22234
 Tel: (05) 22 23 41 24 25
 Fax: (05) 22 23 41 24 25
 Tel: (05) 22 23 41 24 25
 Fax: (05) 22 23 41 24 25

RAPPORT D'ESSAI NUMERO : 158/008/947

RÉDITION RAPPORT

Date début des essais : 10/06/2020

Date de fin des essais : 16 /06/2020

Description de l'échantillon

Masque de protection

Voir illustration



Exigences de performance après 30 lavages

<i>Exigences</i>	<i>Informations à vérifier</i>	<i>Éléments à vérifier</i>	<i>Informations relevées</i>	<i>Décision</i>
Exigences de performance	Pénétration	Capacité filtration	89.8 %	Conforme
		Catégorie (IMF+ /IMF)	IMF	
	Résistance Respiratoire : Perméabilité à l'air (Méthode 3)	Perméabilité à l'air > 96 L/m ² .s	199.97 L/m ² .s	Conforme

Exigences de performance après 50 lavages

<i>Exigences</i>	<i>Informations à vérifier</i>	<i>Éléments à vérifier</i>	<i>Informations relevées</i>	<i>Décision</i>
Exigences de performance	Pénétration	Capacité filtration	88.7 %	Conforme
		Catégorie (IMF+ /IMF)	IMF	
	Résistance Respiratoire : Perméabilité à l'air (Méthode 3)	Perméabilité à l'air > 96 L/m ² .s	195.53 L/m ² .s	Conforme

Laboratoire d'Expertise et de Contrôle
LEC / ESTIM
Rte. d'El Jadida Km 8 Bp 7731 Oulfa - Casa
Tél: (05)22.99.29.57 - 22.23.41.24 /52
Fax: (05) 22.23.57.08 - 22.23.15.85

2/2
Laboratoire d'Expertise et de Contrôle
LEC / ESTIM
Rte. d'El Jadida Km 8 Bp 7731 Oulfa - Casa
Tél: (05)22.99.29.57 - 22.23.41.24 /52
Fax: (05) 22.23.57.08 - 22.23.15.85

